

MADERLIM DECORATIVO AL AGUA

<p>Tipo de Producto:</p>	<p>Lasur para la madera a base de resinas acrílicas de partícula muy fina con pigmentos de colores transparentes que resaltan el veteado de la madera. Posee Fungicidas e Insecticidas que previenen del ataque de carcomas y microorganismos que atacan la madera. Inscrito Registro Oficial de Plaguicidas con el Nº 13-80-04480. Certificada Categoría M1, según el Centro Tecnológico del Fuego de AIDIMA.</p>
<p>Características:</p>	<p>Protege contra carcinoma y hongos de pudrición. Acabado satinado a poro abierto. Protección prolongada de la madera tratada. Hidrófugo regulador de la humedad y transpirable. Evita los cambios dimensionales de la madera. Protección contra la radiación solar U.V. Gran elasticidad. Disponibile en varios colores. Secado rápido. Impregnación penetrante.</p>
<p>Aplicaciones:</p>	<p>Indicado para todo tipo de maderas, tanto para interior como exterior. Especial para pérgolas, puertas, celosías, vigas, ventanas, muebles de jardín, mobiliario urbano, casas de madera, vallas, cercas...</p>
<p>Características Técnicas:</p>	<p>Tipo de diluyente:.....Agua Olor:.....Inodoro Densidad (20°C):.....1'01 – 1'04 Kg/l Viscosidad (20°C):.....15" – 20" Copa Din 4 Brillo:.....Satinado Temp. aplicación:.....No aplicar nunca por debajo de 5 °C Punto de Inflamación:.....No inflamable Solubilidad en agua:.....Completamente soluble</p>

MADERLIM DECORATIVO AL AGUA

Tiempo de secado:	Al tacto 15 min. Para aplicar una segunda mano dejar secar de 1 a 2 Horas. Pueden variar en función de la temperatura ambiente y porosidad de la madera.
Útiles de Aplicación y Rendimiento:	A brocha, pincel, rodillo y pistola aerográfica. El rendimiento es de 10 - 12 m²/l. aproximadamente. Las boquillas de la pistola tendrán un diámetro de 0'5 a 1 mm y la presión del aire deberá ser de 2'5 a 3'5 atmósferas para obtener una pulverización tipo "niebla".
Sistema de Aplicación:	La madera debe estar seca, con menos de unos 18 – 20% de humedad. La superficie limpia de polvo, exudados y grasas. Efectuar un suave lijado para preparar la madera. Aplicar 1 ó 2 manos de MADERLIM DECORATIVO AL AGUA. Si se desea una mayor protección frente al sol acabar con una mano de MADERLIM LASUR SOLAR.
Preparación de la madera:	-En maderas nuevas que contengan exudados y extractos resinosos, se recomienda limpiar la superficie de la misma con un disolvente enérgico tipo "nitro" o universal y dejar secar. A continuación ya se puede aplicar el MADERLIM FONDO AL AGUA o MADERLIM DECORATIVO AL AGUA. -En maderas ya tratadas anteriormente con LASURES se puede aplicar directamente el MADERLIM DECORATIVO AL AGUA aunque siempre es aconsejable efectuar previamente un ligero lijado. -En maderas barnizadas y pintadas , antes de aplicar el MADERLIM DECORATIVO AL AGUA , es necesario eliminar la capa de pintura o barniz mediante raspados, decapados, etc..
Observaciones:	Producto listo para su uso. Remover bien antes de usar. En la aplicación con Pistola puede diluirse hasta un 5% Evitar aplicar el MADERLIM DECORATIVO AL AGUA en superficies muy recalentadas por el sol.