

FUSTAXYL F&I AQUA

<p>Tipo de Producto:</p>	<p>Fondo Protector de la gama MADERLIM, incoloro, en base agua, listo para usar. Especialmente diseñado para una protección total de la madera contra hongos de pudrición, insectos xilófagos, carcomas y termitas Cubre las Clases de Riesgo 2 y 3. Nº de registro ES/MR(NA)-2017-08-00461</p>
<p>Características:</p>	<p>FUSTAXYL F&I AQUA está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, aleros y cobertizos. Capacidad insecticida, fungicida y anti-termitas. Admite cualquier tipo de acabado: lasures, barnices o pinturas. Secado rápido.</p>
<p>Certificaciones:</p>	<p>Cumple la Norma EN46 Hylotrupes bajulus (Carcoma) Cumple la Norma EN113 Hongos de pudrición. Cumple la Norma EN152 Hongos del azulado. Cumple la Norma EN118 Termitas reticulitermes Cubre la clases de Riesgo 1,2 y 3 según la Norma DS/EN335:2013</p>
<p>Características Técnicas:</p>	<p>Color:.....Incoloro Olor:.....Inodoro Densidad (20°C):.....0,987 Kg/l Viscosidad (20°C):.....17" – 22" Copa Din 4 Temp. aplicación:.....No aplicar nunca por debajo de 5°C Punto de Inflamación:.....No inflamable Solubilidad en agua:.....Completamente soluble Tipo de diluyente:.....Agua Composición:.....IPBC (0,75%) Propiconazol (0,24%) Cipermetrina (0,15%)</p>
<p>Tiempo de secado:</p>	<p>Al tacto 15 min. Para un repintado se aconseja dejar pasar 24 horas. Pueden variar en función de la temperatura ambiente y porosidad de la madera.</p>

FUSTAXYL F&I AQUA

<p>Útiles de Aplicación y Rendimiento:</p>	<p>A brocha o rodillo. El rendimiento es de 10 - 12 m²/l. aproximadamente.</p>
<p>Preparación de la madera y modo de Aplicación:</p>	<p>La madera debe estar seca, con menos de unos 18 – 20% de humedad. La superficie limpia de polvo, exudados y grasas. Efectuar un suave lijado para preparar la madera. Aplicar 1^a mano de FUSTAXYL F&I AQUA. Esperar 1-2 horas y ya se puede aplicar una 2^a mano de FUSTAXYL F&I AQUA o cualquier otro acabado. Dosis recomendadas para que la madera tratada pueda ser utilizada para las clases de riesgo 2 y 3 : 200 ml./m² (2 manos)</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>Producto listo para su uso. Remover bien antes de usar. La temperatura del aire durante su aplicación y secado debe ser superior a 5°C y la humedad relativa inferior al 80%. Evitar aplicar el FUSTAXYL F&I AQUA en superficies muy recalentadas por el sol.</p>
<p>Envases:</p>	<p>El producto se presenta en envases de 750 ml., 5 Lts. y 20 Lts.</p>