

## BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA

**Descripción del producto** Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas modificadas.

**Carta de colores** Barniz Tinte para Madera



### Características técnicas

<b>Color</b> UNE EN ISO 3668	Incoloro, Castaño, Roble, Nogal, Caoba, Cerezo, Palisandro, Miel y Sapely
<b>Brillo (geometría 60°)</b> UNE EN ISO 2813	Satinado.
<b>Peso Específico (Kg/L)</b> UNE EN ISO 2811-1	1.025 ± 0.025 Kg/L
<b>Sólidos en peso (%)</b> UNE EN ISO 3251	39 ± 1 %
<b>Sólidos en volumen (%)</b> UNE EN ISO 3233-1	37.5 ± 1 %
<b>Viscosidad de suministro</b> UNE 48076	83 - 88 KU a 20°C
<b>Rendimiento Teórico</b>	13 – 16 m <sup>2</sup> /L mano, según estado y estructura de la superficie.
<b>Conservación y Estabilidad en envase</b>	Excelente hasta 1 año, en envase original sin abrir, a temperatura y humedad normales.
<b>COVs (g/L)</b> UNE EN ISO 11890-1	42 - 44 g/L en función del color.
<b>Diluyente</b>	Agua

## Instrucciones de aplicación

<b>Aplicación</b>	Adecuado para protección y decoración de superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores. Adecuado para teñido de madera. Adecuado para restauración y embellecimiento de muebles en general.
<b>Temperatura de aplicación</b>	Superior a 8°C
<b>Humedad relativa ambiental</b>	Inferior al 80%
<b>Humedad del soporte</b>	Inferior al 15%
<b>Número de capas</b>	2 manos
<b>Repintado</b>	4 – 6 horas.

	<b>Diluyente</b>	<b>Porcentaje de aplicación</b>
<b>Brocha</b>	Agua	1ª mano diluida 5-10%, 2ª mano al uso o ligeramente diluida (máximo 5%)
<b>Pistola airless</b>	Agua	En función de la boquilla y presión que se utilice en la aplicación.

**Diluyente de limpieza** Agua

**Limpieza de utensilios** Limpiar inmediatamente después de su uso con agua.

## Propiedades y Modo de empleo

### Propiedades:

Facilidad de aplicación.

Penetrante.

Poder de relleno.

Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera.

Acabados con equilibrada dureza y elasticidad, decorativos, duraderos, nobles, brillantes y lavables.

Colores sólidos.

Resalta el veteado de la madera.

### Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, secas y deben ser consistentes.

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras y pequeñas imperfecciones.

Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior.

Aplicar dos manos de producto.

Se obtienen tonalidades más oscuras al aplicar otra capa del mismo color.

Si se desea tonalidades suaves y uniformes aplicar la primera capa de BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA SATINADO INCOLORO (Ref.2963)

Si con una mano se obtiene el tono deseado aplicar la segunda mano con BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA SATINADO INCOLORO (Ref.2963)

**BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA 2/3**

### Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas, uniformes y bien extendidas

No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.

## Secado / Polimerización

<b>Secado al aire (20°C y 80% H.R.)</b>	40 - 60 minutos, según tipo de madera y espesor aplicado
<b>Intervalo de repintado mínimo</b>	4 – 6 horas
<b>Secado para Ensayos Físicos</b>	15 días

## Resistencias físico-químicas

<b>Probetas de Ensayo</b>	Madera
<b>Espesor de Film Seco</b> UNE-EN ISO 2808	15 – 30 micras
<b>Adherencia</b> UNE-EN ISO 2409	100% sobre madera

## Generales

<b>Invasado</b>	0.375 L y 0.75 L
<b>Almacenamiento</b>	Guardar en lugar fresco. No almacenar los envases abiertos o empezados.

## Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Aplicar con buena renovación de aire.

En maderas con alto grado de humedad, mayor del 15%, no es aconsejable su aplicación.

Almacenar en locales protegidos de las heladas.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-04-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.

**BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA 3/3**