



## BARNIZ TITANLUX PARQUETS AL AGUA

Interiores. Brillante

Código artículo: 04J



### Descripción

Barniz de poliuretano al agua brillante. Sin olor. De aspecto vitrificado, secado muy rápido, y muy fácil empleo. Especial para parquets sometidos a un uso intenso ya que el barniz forma una película protectora que lo hace muy resistente a roces, golpes, productos de limpieza doméstica, agua, alcohol y grasas.

### Campos de aplicación

Especial para dar una larga protección a parquets de madera, suelos de corcho o peldaños de escaleras de madera sometidos a un uso intenso.

### Datos técnicos

**Naturaleza:** Poliuretano

**Acabado:** Brillante

**Color:** Incoloro

**Densidad:** 1,04 - 1,06 Kg/l

**Rendimiento:** 10 - 16 m<sup>2</sup>/l

**Secado a 23°C 60 % HR:** 30 - 60 minutos

**Repintado a 23°C 60% HR:** 2 - 3 horas

**Métodos de Aplicación:** Brocha, Rodillo

**Dilución:** 5% máximo, preferible no diluir

**Diluyente:** Agua

**Limpieza de utensilios:** Agua

**Volumen Sólidos:** 26 - 28%

**COV:** 2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 60 g/l.

**Presentación:** 2,5 l y 1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Remover bien el contenido del envase. Las superficies deben estar alisadas(lijadas), desengrasadas, limpias y secas.

El barniz presenta un aspecto lechoso que desaparece al cabo de unos minutos.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar Servicio Técnico.

Aplicaciones realizadas con humedad relativa inferior al 15% o con falta de circulación de aire pueden dar como resultado un acabado con menor brillo.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

**Superficies no preparadas:** Desbastar la superficie con lijas del grano 30-40, y refinar con lijas de granos 60 y 80. Eliminar el polvo del lijado. Aplicar 2 - 3 capas efectuando lijados entre capas con lijas de grano fino (240-280). La última capa siguiendo siempre el sentido del veteado de la madera.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:** Lijar con suavidad, eliminar el polvo generado y aplicar 1 o 2 capas según el estado de la superficie. Si están encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:** Eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 02/2014

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494

[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

